Ebalta GM 955-40 / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا المنتج هو نظام بولي يوريثان. إذا تم معالجة المنتج في درجة حرارة الغرفة، فلا يوجد حمل كيميائي وميكانيكي كامل قبل 7 أيام من المعالجة. يمكن أن يخضع المنتج لتغيرات في اللون بسبب المواد الخام، ولكن هذه التغيرات في اللون ليس لها أي تأثير على جودة وخصائص المنتج. تطبيقات قوالب الصب للخرسانة قالب الصب للجبس قالب الصب للاسمنت خصائص صلابة شور A تقريبًا 40 خصائص تدفق ممتازة مقاومة جيدة لانتشار التمزق فك سريع للقولبة امتصاص منخفض مقاومة كيميائية جيدة إزالة غازات جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة مرونة جيدة تدفق عالي	- - -	- - -
الاستخدامات	قوالب/اسطمبات/أدوات	-	-
المظهر	أحمر	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	40-46	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 2.50-3.50	psi 507.63 - 362.6	ISO 37
استطالة الشد	% 550-630	-	ISO 37
قوة التمزق		-	ISO 34-1
	kN/m 15-17	-	-
	kN/m 5.5-6.5	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 11	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	g/cm³ 1.24-1.30	-	-
اللزوجة	Pa·s 3.3-4.3	-	-
وقت المعالجة	hr 6.0-20	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 20-30	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.