Ebalta GM 956 / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا المنتج عبارة عن نظام بولي يوريثان. عن طريق خلط المواد الصلبة ، يمكن الوصول إلى صلابة الشاطئ بين 38 A و 83 A. يمكن أن يخضع المنتج لتغيرات في اللون بسبب المواد الخام ، ولكن هذه التغيرات في اللون ليس لها أي تأثير على جودة وخصائص المنتج. التطبيقات نماذج أولية بخصائص شبيهة بالمطاط أجزاء مرنة الخصائص صلابة الشاطئ 30 A صلابة الشاطئ (المرونة) متغيرة حتى A 83 خصائص تدفق ممتازة شفافة قابلة للصبغ بسهولة عديمة الرائحة خالية من الزئبق قوة تمزق عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تلوين جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	تدفق عالي	-	-
	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	
الاستخدامات	النماذج الأولية	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	28-32	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.00-2.40 MPa	290.08 - 348.09 psi	ISO 37
استطالة الشد	1500-2500 %	-	ISO 37
قوة التمزق	6.2-7.2 kN/m	-	ISO 34-1

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 200	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	1.02-1.06 g/cm³	-	-
اللزوجة	1.3-1.7 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	3.0 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	20-30 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.