Ebalta GM 958 / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا المنتج عبارة عن نظام بولي يوريثان إذا تم معالجة المنتج في درجة حرارة الغرفة ، فإن التعرض للتأثيرات الكيميائية والميكانيكية الكاملة فقط بعد 7 أيام. التطبيقات قوالب الصب للخرسانة قالب صب للاسمنت قالب صب للمواد الخزفية قالب صب للشمع قالب صب للجبس قالب صب للبلاستيك نماذج أولية بخصائص شبيهة بالمطاط الخصائص صلابة الشاطئ A 60 امتصاص منخفض جدًا للماء خصائص تدفق ممتازة مقاومة جيدة لانتشار التمزق

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق عالي امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	- -	- -
الاستخدامات	قوالب/اسطمبات/أدوات النماذج الأولية	- -	- -
المظهر	أحمر	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	% 2.4	-	Internal Method
صلابة شور	57-63	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 4.70-6.30	psi 913.74 - 681.68	ISO 37
استطالة الشد	% 1100-1400	-	ISO 37
قوة التمزق		-	ISO 34-1
	kN/m 34-40	-	-
	kN/m 8.2-10	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	g/cm³ 1.06-1.10	-	-
اللزوجة	Pa·s 1.2-1.9	-	-
وقت المعالجة	hr 20-24	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 20-30	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.