Ebalta GM 959 / GM 959-1

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا المنتج هو نظام بولي يوريثان. عن طريق خلط المقويات، يمكن الوصول إلى صلابة الشاطئ بين A 40 و A 80 (انظر جدول الخلط). يمكن أن يخضع المنتج لتغيرات في اللون بسبب المواد الخام، ولكن هذه الاختلافات اللونية ليس لها تأثير على جودة وخصائص المنتج. التطبيقات قوالب الصب للخرسانة قالب صب للاسمنت قالب صب للمواد الخزفية قالب صب للشمع قالب صب للجبس قالب صب للبلاستيك نماذج أولية بخصائص تشبه المطاط الخصائص صلابة الشاطئ A 80 صلابة الشاطئ (المرونة) متغيرة خصائص تدفق ممتازة إزالة غازات جيدة قابلة للتلوين بسهولة قوة تمزق عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تلوين جيدة مرونة جيدة مقاومة تمزق جيدة تدفق عالي	- - - -	- - - -
الاستخدامات	قوالب/اسطمبات/أدوات النماذج الأولية	- -	- -
المظهر	كهرماني	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	78-82	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	7.60-9.20 MPa	1102.29 - 1334.35 psi	ISO 37
استطالة الشد	800-1000 %	-	ISO 37
قوة التمزق	16-17 kN/m	-	ISO 34-1

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 50	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	1.02-1.06 g/cm³	-	-
اللزوجة	1.2-1.6 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	20-24 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	22-28 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.