Ebalta GM 960 / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GM 960 عبارة عن مركب صب مرن من البولي يوريثان، والذي تم تطويره خصيصًا للتطبيقات التي تتطلب وضوحًا مطلقًا وثباتًا للأشعة فوق البنفسجية (لا يوجد اصفرار، إمكانية تغميق طفيف). عن طريق إضافة أصباغ كافية، يمكن تحقيق ألوان رائعة وتأثيرات لونية. لتجنب تداخل المعالجة (سيليكونات المعالجة بالتكثيف) يجب أن تكون خالية من التبخر. المعالجة يفضل في مصانع الصب الفراغي.
التطبيقات قالب واضح تمامًا استنساخ النماذج صب الزخرفة مؤثرات خاصة نماذج أولية الخصائص مقاومة للأشعة فوق البنفسجية أقصى درجة حرارة للتطبيق حوالي 80 درجة مئوية تأثيرات لونية عن طريق إضافة الأصباغ

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية شفافية عالية	- - -	- - -
الاستخدامات	أجزاء زخرفية النماذج الأولية	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	47-53	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 1.50-1.90	psi 275.57 - 217.56	ISO 527-2
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
قوة التمزق	kN/m 4.5-4.6	-	ISO 34-1

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط بالوزن: 50	- - -	- - -
الكثافة	g/cm^3 1.02-1.06	-	-
اللزوجة	Pa·s 0.20-0.30	-	-
وقت المعالجة	hr 16-18	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 20-30	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.