Ebalta GM 972 / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المنتج عبارة عن نظام بولي يوريثان. مع المادة المضافة DT ، يمكن أيضًا استخدام راتنج الصب GM 972 كراتنج سطحي قابل للفرشاة وشبيه بالمعجون. نوصي بإضافة 10-12 جرام من المادة المضافة DT لكل 1000 كجم. عند استخدام GM 972 بصلابة شاطئ أقل ، نوصي بالمصلب PUR 11 (صلابة الشاطئ: الشاطئ 3 ± 78 A). التطبيقات مكون مرن أجزاء صب الفراغ قالب صب للجبس قالب صب للبلاستيك قالب صب للشمع قالب صب لرغوة البولي يوريثان المثبتات الخصائص صلابة الشاطئ 86 A قابلة للصب بشكل جيد قوة عالية مرنة على البارد قابلة للصبغ بسهولة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تلوين جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	قوة عالية	-	-
	مرونة درجة حرارة منخفضة	-	-
الاستخدامات	قوالب/اسطمبات/أدوات	-	-
المظهر	بيج	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	83-89	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 9.00-13.0	psi 1885.49 - 1305.34	ISO 527-2
انفعال الشد	% 500-700	-	ISO 527-2
قوة التمزق	kN/m 45-55	-	ISO 34-1

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 45	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	1.08-1.12 g/cm³	-	-
وقت المعالجة	3.0-5.0 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	6.0-8.0 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.