Ebalta GM 972 / PUR 11

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المنتج عبارة عن نظام بولي يوريثان. مع المادة المضافة DT ، يمكن أيضًا استخدام راتنج الصب GM 972 كراتنج سطحي قابل للفرشاة وشبيه بالمعجون. نوصي بإضافة 10-12 جرام من المادة المضافة DT لكل 1000 كجم. عند استخدام GM 972 بصلابة شاطئ أقل ، نوصي بالمصلب PUR 11 (صلابة الشاطئ: الشاطئ 3 ± 86 A). التطبيقات مكون مرن أجزاء صب الفراغ قالب صب للجبس قالب صب للبلاستيك قالب صب للشمع قالب صب لرغوة البولي يوريثان المثبتات الخصائص صلابة الشاطئ 78 A قابلة للصب بشكل جيد قوة عالية مرنة على البارد قابلة للصبغ بسهولة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تلوين جيدة مرونة جيدة قوة عالية مرونة درجة حرارة منخفضة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	قوالب/اسطمبات/أدوات	-	-
المظهر	بيج	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	75-81	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 8.50-10.5	psi 1522.9 - 1232.82	ISO 527-2
انفعال الشد	% 470-630	-	ISO 527-2

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 60	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	g/cm³ 1.08-1.12	-	-
وقت المعالجة	hr 3.0-5.0	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 6.0-8.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.