Ebalta GM 973 / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المنتج عبارة عن نظام بولي يوريثان. لتحسين خصائص التدفق ، يمكن تسخين GM 973 مسبقًا إلى حوالي 30 درجة مئوية. يتم تحقيق القوة النهائية في درجة حرارة الغرفة بعد حوالي 3-5 أيام. عن طريق المعالجة اللاحقة عند 80 درجة مئوية لمدة 5 ساعات ، يتم تحقيق القيم المذكورة في وقت قصير. يجب عدم صب الأجزاء / القوالب باستخدام سيليكون معالج بالإضافة إلى ذلك ، لأن هذا قد يؤدي إلى تفاعلات خاطئة عند معالجة السيليكون. التطبيقات أجزاء مرنة المثبتات الخصائص صلابة الشاطئ 90 A قوة تمزق عالية قابلة للصب بشكل جيد مرنة قابلة للصبغ

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تلوين جيدة مرونة جيدة قوة عالية	- - -	- - -
المظهر	بيج	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	87-93	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	14.0-18.0 MPa	2610.68 - 2030.53 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	500-600 %	-	ISO 527-2
قوة التمزق	50-60 kN/m	-	ISO 34-1

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 15	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	1.06-1.10 g/cm³	-	-
اللزوجة	4.0-5.0 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	12-16 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	12-15 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.