Ebalta GM 976 / PUR 1

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ebalta GM 976 عبارة عن مركب صب بولي يوريثان سهل الاستخدام مكون من مركبين يظهر خصائص لاصقة منخفضة جدًا مقارنة برمل القولبة. نظرًا لمقاومته العالية جدًا للتآكل ، فإن GM 976 مناسب بشكل خاص لأنماط المسبك ، والتي يجب أن تقاوم التآكل الكاشطة بواسطة الرمل المقولب. يحافظ GM 976 على قوته الميكانيكية العالية حتى عند استخدام رمال القولبة ذات درجات حرارة أعلى. التطبيقات صناديق اللب نمط المسبك قابل للصب بشكل جيد الخصائص مقاومة للتآكل قوة ضغط جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل قوة ضغط جيدة	- -	- -
المظهر	أخضر	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	85-91	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	5030-5530 MPa	729541.14 - 802060.14 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	70.0-80.0 MPa	10152.66 - 11603.04 psi	ISO 178
إجهاد الضغط	80.0-90.0 MPa	11603.04 - 13053.42 psi	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	8.0-12 kJ/m²	3.81 - 5.71 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	67.0-71.0 C°	152.6 - 159.8 F°	ISO 75-2/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 30 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
الكثافة	1.55-1.65 g/cm³	-	-
اللزوجة	3.5-4.5 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	4.0-10 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	25-35 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.