Ebalta GM 979 / PUR 1

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ebalta GM 979 عبارة عن مركب صب بولي يوريثان سهل الاستخدام مكون من مركبين يظهر خصائص لاصقة منخفضة جدًا مقارنة برمل القولبة. نظرًا لمقاومته العالية للتآكل ، فإن GM 979 مناسب بشكل خاص لأنماط المسبك ، والتي يجب أن تقاوم التآكل الكاشطة بواسطة الرمل المقولب. يحافظ GM 979 على قوته الميكانيكية العالية حتى عند استخدام رمال القولبة ذات درجات حرارة أعلى. التطبيقات لوحات الأنماط أنماط المسبك صناديق اللب السلبيات الخصائص مقاومة للاهتراء قوة ضغط جيدة مقاومة للصدمات مقاومة للحرارة إزالة ممتازة من خصائص رمل القالب واللب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة ضغط جيدة مقاومة جيدة للصدمات مقاومة جيدة للتآكل مقاومة حرارة متوسطة	- - - -	- - - -
المظهر	أخضر	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	87-93	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	6200-7200 MPa	1044273.6 - 899235.6 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	63.0-73.0 MPa	10587.77 - 9137.39 psi	ISO 178
إجهاد الضغط	80.0-90.0 MPa	13053.42 - 11603.04 psi	ISO 604
مقاومة تآكل تابير	125 mg	-	Internal Method
قوة صدمة شاربي غير المحززة	5.0-6.0 kJ/m²	2.85 - 2.38 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	77.0-83.0 C°	181.4 - 170.6 F°	ISO 75-2/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 25 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
الكثافة	1.60-1.70 g/cm³	-	-
اللزوجة	3.7-5.3 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	8.0-12 hr	-	-

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	min 25-35	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.