Ebalta GM 984-2 / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا المنتج هو نظام بولي يوريثان. GM 984-1 Comp. B (أمين) يمكن أن يخضع لتغيرات في اللون بسبب المواد الخام، ولكن هذه الاختلافات اللونية ليس لها تأثير على جودة وخصائص المنتج. المادة المعالجة لا تقاوم الأشعة فوق البنفسجية وتغمق تدريجياً. ومع ذلك، وفقًا لخبرتنا، فإن التغيير في اللون لا يؤثر على قابليته للاستخدام. سيتم تحقيق الخصائص الفيزيائية النهائية بعد 7 أيام من المعالجة في درجة حرارة الغرفة أو بعد المعالجة لمدة 8 ساعات في درجة حرارة 80 درجة مئوية. كعامل ربط على دعامة الألومنيوم، نوصي بمعجون اقتران البولي يوريثان الخاص بنا KP 8. التطبيقات صناديق القوالب والتجهيزات. الخصائص غير سامة وفقًا للوائح الخاصة بالمواد الخطرة، مقاومة للتآكل للغاية، صلبة ومرنة، لا توجد مرحلة هشاشة، قابلة للصب بشكل جيد للغاية، صلابة Shore D تقريبًا 67.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	شبه صلب مرونة جيدة مقاومة جيدة للتآكل غير سامة	- - - -	- - - -
المظهر	برتقالي	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر		-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa	-	ISO 527-2
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa	-	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa	-	ISO 178
انفعال الانحناء عند قوة الانحناء	%	-	ISO 178

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 130	-	-
غير معروف		-	-
الكثافة	g/cm³	-	-
اللزوجة	Pa·s	-	-
وقت المعالجة	hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.