Ebalta HFG plus / PUR 11

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	حشوة (Filler)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا المنتج عبارة عن نظام بولي يوريثين. تطبيقات الحشوات الخلفية لصناديق اللب الحشوات الخلفية للسلبيات الخصائص مملوءة للحشوات الخلفية ذات الحجم الكبير دقيقة الأبعاد مقاومة للصدمات مقاومة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
المظهر	رمادي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	73-77	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 2300-2800	psi 406106.4 - 333587.4	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 18.0-22.0	psi 3190.84 - 2610.68	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 29.0-35.0	psi 5076.33 - 4206.1	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 1.8-2.2	ft·lb/in² 1.05 - 0.8564	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة مارتنز	C° 54-58	F° 136.4 - 129.2	DIN 53458

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 22	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	g/cm³ 1.03-1.07	-	-
اللزوجة	Pa·s 25-35	-	-
وقت المعالجة	hr 4.0-5.0	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 7.0-9.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.