Ebalta MG 128 / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تتم معالجة ebalta MG 128 على جهاز ذو ضغط منخفض مكون من عنصرين. بعد الطحن بورق الصنفرة، حبيبات 280، يمكن طلاء السطح بورنيش تجاري. لتحسين الالتصاق، نوصي باستخدام طبقة أساس. تتمتع ورنيشات نيتروسليلوز بالتصاق أفضل على أسطح البولي يوريثين مقارنة بأنظمة ورنيش الأكريليك. تطبيقات الأجزاء الوظيفية مجال السيارات الأجزاء الوظيفية مجال معالجة البيانات الإلكترونية أجزاء النماذج الأولية مجال معالجة البيانات الإلكترونية نماذج أولية في مجال السيارات أجزاء التكسية مجال السيارات أجزاء التكسية مجال معالجة البيانات الإلكترونية الخصائص معامل مرونة عالي مقاومة عالية للحرارة قوة تأثير جيدة وقت معالجة أطول خصائص تدفق ممتازة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات تدفق عالي مقاومة عالية للحرارة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات النماذج الأولية	- -	- -
المظهر	أسود	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	81-85	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	2500-3000 MPa	435114.0 - 362595.0 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	102-122 MPa	17694.64 - 14793.88 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	31-45 kJ/m²	21.41 - 14.75 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	78.0-84.0 C°	183.2 - 172.4 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	100 C°	212.0 F°	DSC

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الحجم: 91 نسبة الخلط حسب الوزن: 110 نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 100	- - -	- - -
الكثافة	1.14-1.18 g/cm³	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللزوجة	Pa·s 0.85-1.2	-	-
وقت المعالجة	hr 3.0-3.5	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 6.0-7.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.