Ebalta MG 321 FR / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تتم معالجة ebalta MG 321 FR على جهاز ذي ضغط منخفض ثنائي المكونات. بعد الطحن بورق صنفرة، حبيبات 280، يمكن طلاء السطح بطلاء تجاري. لتحسين الالتصاق، نوصي باستخدام طبقة أساس. تتمتع طلاءات نيتروسليلوز بالتصاق أفضل على أسطح البولي يوريثان مقارنة بأنظمة طلاء الأكريليك. التطبيقات أجزاء التكسية مجال EDP أجزاء التكسية القطاع الطبي الجزء الداخلي / الخارجي من مركبة السكك الحديدية الخصائص ذاتية الإطفاء بناءً على UL 94 V0 ذاتية الإطفاء بناءً على UL 5 V0 مقاومة عالية للحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للحرارة	-	-
الاستخدامات	النماذج الأولية	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	77-83	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1900-2100 MPa	275572.2 - 304579.8 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	59.0-69.0 MPa	8557.24 - 10007.62 psi	ISO 178
إجهاد الضغط	63.0-73.0 MPa	9137.39 - 10587.77 psi	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	19-23 kJ/m²	9.04 - 10.94 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	117-123 C°	242.6 - 253.4 F°	ISO 75-2/ B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	130-136 C°	266.0 - 276.8 F°	DMA
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	1.2E-4 cm/cm/ C°	-	DIN 53752

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب		-	UL 94
	V-0	-	-
	5VA	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الحجم: 51 نسبة الخلط حسب الوزن: 50 نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 100	- - -	- - -
وقت المعالجة اللاحقة	hr 4.0 hr 2.0	- - -	- - -
الكثافة	g/cm³ 1.20-1.26	-	-
اللزوجة	Pa·s 1.5-2.5	-	-
وقت المعالجة	hr 0.33-0.50	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 1.2-1.3	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.