Ebalta MG 321 FR-S / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تتم معالجة ebalta MG 321 FR-S على جهاز ذي ضغط منخفض ثنائي المكونات. بعد الطحن بورق صنفرة، حبيبات 280، يمكن طلاء السطح بطلاء تجاري. لتحسين الالتصاق، نوصي باستخدام طبقة أساس. تتمتع طلاءات نيتروسليلوز بالتصاق أفضل على أسطح البولي يوريثان مقارنة بأنظمة طلاء الأكريليك. التطبيقات أجزاء التكسية مجال EDP أجزاء التكسية القطاع الطبي الجزء الداخلي / الخارجي من مركبة السكك الحديدية الخصائص ذاتية الإطفاء وفقًا لـ UL 94 V0-FileE191776، المجلد 1 ذاتية الإطفاء وفقًا لـ UL 94 5 VA، الملف E191776، المجلد 1 التصنيف DIN 5510-2 حماية وقائية من الحرائق في مركبات السكك الحديدية لسمك الجدار 4 مم: S-3؛ SR1؛ ST2 مقاومة عالية للحرارة سمك جدار كبير ممكن

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للحرارة مطفيء ذاتي	- -	- -
المظهر	لون طبيعي	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	77-83	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 1900-2100	psi 304579.8 - 275572.2	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 59.0-69.0	psi 10007.62 - 8557.24	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 63.0-73.0	psi 10587.77 - 9137.39	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 19-23	ft·lb/in² 10.94 - 9.04	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 117-123	F° 253.4 - 242.6	ISO 75-2/B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 130-136	F° 276.8 - 266.0	DMA

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب		-	UL 94
	V-0\n\n\n5VA	-	-
	5VA	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الحجم: 51 نسبة الخلط	-	-
	حسب الوزن: 50	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 100		
وقت المعالجة اللاحقة	hr 4.0 hr 2.0	- - -	- - -
الكثافة	g/cm³ 1.20-1.26	-	-
اللزوجة	Pa·s 1.5-2.5	-	-
وقت المعالجة	hr 0.25-0.33	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 0.83-1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.