Ebalta MG 425 / PUR 19

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تتم معالجة ebalta MG 425 على جهاز ذي ضغط منخفض ثنائي المكونات. تتم معالجة الأنظمة MG 400 / MG 475 / MG 425 بالمصلب PUR 19. بالنسبة لمجموعة المنتجات هذه، يمكن ضبط عمر الوعاء حتى 2.5 دقيقة. عن طريق خلط MG 425 مع MG 400، يمكن أن يختلف معامل المرونة E بشكل متغير بين 630 - 1550 ميجا باسكال. MG 475 و MG 480 عبارة عن مخاليط نهائية. بعد الطحن بورق صنفرة، حبيبات 280، يمكن طلاء السطح بطلاء تجاري. لتحسين الالتصاق، نوصي باستخدام طبقة أساس. تتمتع طلاءات نيتروسليلوز بالتصاق أفضل على أسطح البولي يوريثان مقارنة بأنظمة طلاء الأكريليك. التطبيقات الأجزاء الوظيفية مجال السيارات الأجزاء الوظيفية مجال EDP أجزاء النماذج الأولية مجال EDP النماذج الأولية في مجال السيارات أجزاء التكسية مجال السيارات أجزاء التكسية مجال EDP الخصائص معامل المرونة E متوسط مقاومة عالية للصدمات خصائص تدفق ممتازة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق عالي مقاومة عالية للصدمات	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات النماذج الأولية	- -	- -
المظهر	أسود	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الصب قولبة الحقن التفاعلي (RIM)	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	73-77	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1400-1700 MPa	246564.6 - 203053.2 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	56.0-68.0 MPa	9862.58 - 8122.13 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	68-92 kJ/m²	43.77 - 32.35 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	71.0-75.0 C°	167.0 - 159.8 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	80.0 C°	176.0 F°	DSC

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الحجم: 77 نسبة الخلط حسب الوزن: 90 نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 100	- - -	- - -
	4.0-5.0 hr	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت المعالجة اللاحقة			
الكثافة	1.13-1.17 g/cm³	-	-
اللزوجة	0.65-0.85 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	0.33-0.50 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	0.83-1.0 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.