Ebalta MG 453 / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تتم معالجة ebalta MG 453 على جهاز ذي ضغط منخفض ثنائي المكونات. بعد الطحن بورق صنفرة، حبيبات 280، يمكن طلاء السطح بطلاء تجاري. لتحسين الالتصاق، نوصي باستخدام طبقة أساس.
التطبيقات الأجزاء الوظيفية مجال السيارات الأجزاء الوظيفية مجال EDP أجزاء النماذج الأولية مجال EDP النماذج الأولية في مجال السيارات أجزاء التكسية مجال السيارات أجزاء التكسية مجال EDP
الخصائص مقاومة عالية للحرارة خصائص تدفق ممتازة معامل المرونة E متوسط قوة تأثير جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات تدفق عالي مقاومة عالية للحرارة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات النماذج الأولية	- -	- -
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	الصب قولبة الحقن التفاعلي (RIM)	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	77-83	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1590-1690 MPa	245114.22 - 230610.42 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	64.0-66.0 MPa	9572.51 - 9282.43 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	30-46 kJ/m²	21.89 - 14.27 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	97.0-107 C°	224.6 - 206.6 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	119-129 C°	264.2 - 246.2 F°	DMA

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الحجم: 66 نسبة الخلط حسب الوزن: 75 نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 100	- - -	- - -
وقت المعالجة اللاحقة	4.0 hr 4.0 hr	- - -	- - -
الكثافة	1.17-1.21 g/cm³	-	-
			-

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت المعالجة	0.17-0.25 hr	-	
عمر الوعاء (Pot Life)	0.92-1.0 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.