Ebalta MG 453 GF / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تتم معالجة ebalta MG 453 GF على جهاز ذي ضغط منخفض ثنائي المكونات. بعد الطحن بورق صنفرة، حبيبات 280، يمكن طلاء السطح بطلاء تجاري. لتحسين الالتصاق، نوصي باستخدام طبقة أساس. التطبيقات الأجزاء الوظيفية مجال السيارات الأجزاء الوظيفية مجال EDP أجزاء النماذج الأولية مجال EDP النماذج الأولية في مجال السيارات أجزاء التكسية مجال السيارات أجزاء التكسية مجال EDP الخصائص صلابة عالية مقاومة عالية للحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية	-	-
الميزات	مقاومة عالية للحرارة صلابة عالية	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات النماذج الأولية	- -	- -
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	81-87	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	2260-2760 MPa	400304.88 - 327785.88 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	88.0-92.0 MPa	13343.5 - 12763.34 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	16-20 kJ/m²	9.52 - 7.61 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	103-113 C°	235.4 - 217.4 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	124 C°	255.2 F°	DMA

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الحجم: 61 نسبة الخلط حسب الوزن: 60 نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 100	- - -	- - -
وقت المعالجة اللاحقة	4.0 hr 4.0 hr	- -	- - -
الكثافة	1.27-1.31 g/cm³	-	-
			-

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت المعالجة	0.17-0.25 hr	-	
عمر الوعاء (Pot Life)	0.92-1.0 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.