Ebalta MG 454 / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تتم معالجة ebalta MG 454 على جهاز ذي ضغط منخفض ثنائي المكونات. بعد الطحن بورق صنفرة، حبيبات 280، يمكن طلاء السطح بطلاء تجاري. لتحسين الالتصاق، نوصي باستخدام طبقة أساس.
التطبيقات الأجزاء الوظيفية مجال السيارات الأجزاء الوظيفية مجال EDP أجزاء النماذج الأولية مجال EDP النماذج الأولية في مجال السيارات أجزاء التكسية مجال السيارات أجزاء التكسية مجال EDP
الخصائص قوة تأثير جيدة صلابة عالية مملوءة بالألياف الزجاجية قابلة للمعالجة ميكانيكيًا

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات صلابة عالية	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات النماذج الأولية	- -	- -
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	75-79	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 2000-2200	psi 319083.6 - 290076.0	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 54.0-60.0	psi 8702.28 - 7832.05	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 9.0-13	ft·lb/in² 6.19 - 4.28	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 90.0-100	F° 212.0 - 194.0	ISO 75-2/ B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 107	F° 224.6	DSC
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	9.5E-5 cm/cm/ C°	-	DIN 53752

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الحجم: 57 نسبة الخلط حسب الوزن: 60 نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 100	- - -	- - -
وقت المعالجة اللاحقة	4.0 hr 2.0 hr	- - -	- - -

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة	1.00 g/cm³	-	-
وقت المعالجة	0.083-0.25 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	1.0-1.3 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.