Ebalta MG 709-120 / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

منتجنا MG 709 عبارة عن مركب صب بولي يوريثين مكون من عنصرين مثبت للأشعة فوق البنفسجية وشفاف تمامًا مع فترات صلاحية مختلفة للمعالجة في درجة حرارة الغرفة. بالنسبة للأجزاء ذات سمك الجدار الرقيق وفترة الصلاحية الأقصر، نوصي بـ MG 709-9 أو MG 709-20. أوراق بيانات إضافية MG 709-9 / MG 709-20. تطبيقات في مجال السيارات الأدوات المنزلية السلع الاستهلاكية العدسات مواد الديكور تقليد المجوهرات الخصائص مستقر للأشعة فوق البنفسجية شفاف تمامًا قابل للصب حتى 150 مم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات تطبيقات المستهلك أجزاء زخرفية عدسات	- - - -	- - - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	77-83	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	2000-2300 MPa	333587.4 - 290076.0 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	63.0-73.0 MPa	10587.77 - 9137.39 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	57-77 kJ/m²	36.64 - 27.12 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	54.0-58.0 C°	136.4 - 129.2 F°	ISO 75-2/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 90	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	1.02-1.06 g/cm³	-	-
اللزوجة	0.35-0.55 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	20-30 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	110-120 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.