Ebalta MG 709-20 / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

منتجنا MG 709 عبارة عن مركب صب بولي يوريثين مكون من عنصرين مثبت للأشعة فوق البنفسجية وشفاف تمامًا مع فترات صلاحية مختلفة للمعالجة في درجة حرارة الغرفة. تتم المعالجة بشكل تفضيلي في مصانع صب الفراغ المعتادة. بالنسبة للأجزاء ذات سمك الجدار السميك وفترة الصلاحية الأطول، نوصي بـ MG 709-120. بالنسبة للأجزاء ذات سمك الجدار الرقيق وفترة الصلاحية الأقصر، نوصي بـ MG 709-9. أوراق بيانات إضافية MG 709-120 / MG 709-9. تطبيقات في مجال السيارات الأدوات المنزلية السلع الاستهلاكية العدسات مواد الديكور تقليد المجوهرات الخصائص مستقر للأشعة فوق البنفسجية شفاف تمامًا قابل للصب حتى 75 مم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	تطبيقات المستهلك	-	-
	أجزاء زخرفية	-	-
	عدسات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	77-83	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 2000-2300	psi 333587.4 - 290076.0	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 63.0-73.0	psi 10587.77 - 9137.39	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 57-77	ft·lb/in² 36.64 - 27.12	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 54.0-58.0	F° 136.4 - 129.2	ISO 75-2/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 90	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	g/cm³ 1.02-1.06	-	-
اللزوجة	Pa·s 0.35-0.55	-	-
وقت المعالجة	hr 12-16	-	-

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	15-20 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.