Ebalta MG 804 / MG 804-1

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا المنتج عبارة عن نظام بولي يوريثين. تتم المعالجة بشكل مفضل في مصنع صب الفراغ المعتاد. معالجة يدوية ممكنة. الحد الأقصى لسمك جدران الأجزاء: من 5 إلى 10 مم. تطبيقات نماذج أولية عالية الجودة، مثل ABS نماذج أولية عالية الجودة، مثل PA الخصائص عمر وعاء طويل قابلية صب جيدة جدًا قوة تأثير جيدة قابلة للتلوين بسهولة عدوانية منخفضة ضد السيليكونات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تلوين جيدة مقاومة جيدة للصدمات	- -	- -
الاستخدامات	النماذج الأولية	-	-
المظهر	أبيض	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 0.10	-	Internal Method
صلابة شور	73-77	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 44.0-60.0	psi 8702.28 - 6381.67	ISO 527-2
انفعال الشد	% 10-14	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1830-2130 MPa	308930.94 - 265419.54 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 75.0-85.0	psi 12328.23 - 10877.85	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 25-37	ft·lb/in² 17.6 - 11.89	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 79.0-85.0	F° 185.0 - 174.2	ISO 75-2/B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 87.0	F° 188.6	TMA

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr 4.0	-	-
			-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة	1.08-1.12 g/cm³	-	
وقت المعالجة	0.75-1.0 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	8.0-11 min	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.