Ebalta MG 807 FR / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا المنتج عبارة عن راتنج صب بولي يوريثين. تطبيقات نماذج أولية عالية الجودة، مثل ABS الخصائص مثبط للهب عمر وعاء طويل قابلية صب جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب	-	-
الاستخدامات	النماذج الأولية	-	-
المظهر	بيج	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	82-88	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 3700-4300	psi 623663.4 - 536640.6	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 65.0-75.0	psi 10877.85 - 9427.47	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 5.8-8.8	ft·lb/in² 4.19 - 2.76	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 50.0-54.0	F° 129.2 - 122.0	ISO 75-2/ B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 79.0	F° 174.2	TMA
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	1.0E-4 cm/cm/ C°	-	DIN 53752

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
وقت المعالجة اللاحقة	4.0 hr	-	-
الكثافة	1.33-1.37 g/cm³	-	-
اللزوجة	0.95-1.3 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	0.58-0.75 hr	-	-

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	min 5.0-7.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.