Ebalta MG 815-1 / MG 815

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا المنتج عبارة عن نظام بولي يوريثين. تتم المعالجة بشكل تفضيلي في مصانع صب الفراغ القياسية. كمادة قولبة، نوصي بمركب صب السيليكون الخاص بنا Silastic® T4 0. تطبيقات نماذج أولية عالية الجودة، مثل ABS الخصائص مقاومة عالية جدًا لدرجة الحرارة قابلية ممتازة للذوبان قابلية صب جيدة جدًا عمر وعاء طويل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للحرارة	-	-
الاستخدامات	النماذج الأولية	-	-
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 0.30	-	Internal Method
صلابة شور	77-83	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 62.0-72.0	psi 10442.74 - 8992.36	ISO 527-2
انفعال الشد	% 8.5-13	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 1850-2350	psi 340839.3 - 268320.3	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 95.0-105	psi 15228.99 - 13778.61	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 85.0-95.0	psi 13778.61 - 12328.23	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 53-63	ft·lb/in² 29.98 - 25.22	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 137-143	F° 289.4 - 278.6	ISO 75-2/B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 135	F° 275.0	TMA

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 70	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr 2.0	-	-
الكثافة	g/cm³ 1.14-1.18	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللزوجة	0.58-0.78 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	0.67-1.0 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	5.0-7.0 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.