.Ebalta PU 20 Casting Foam / Comp A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا المنتج عبارة عن نظام بولي يوريثين. إذا لزم الأمر، تركيبات خاصة للكثافة بين 0.1 جم/سم^3 و 0.5 جم/سم^3 ممكنة. تطبيقات نماذج التصميم قوالب التصفيح الإنشاءات الأساسية السلبيات الخصائص كثافة 200 جم/لتر طحن جيد هيكل سطح جيد جدًا سهل التشغيل قابلية تدفق جيدة جدًا مقاومة جيدة للحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للرغوة تدفق جيد قابل للتشغيل الآلي مقاومة حرارة متوسطة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	رغوة قوالب/اسطمبات/أدوات	- -	- -
المظهر	بيج	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.180-0.220 g/cm³	-	-
صلابة شور		-	ISO 7619
	70-75	-	-
	18-22	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الضغط	2.30-2.50 MPa	333.59 - 362.6 psi	ISO 604

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	51.0-53.0 C°	123.8 - 127.4 F°	ISO 75-2/ B
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	7.7E-5 cm/cm/ C°	-	DIN 53752

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 80	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	1.20 g/cm³	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.