Ebalta SG 130 / PUR 11

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا نظام بولي يوريثان. يجب تحريك/رج المادة بعناية قبل الاستخدام. يتم تدوين محتوى الحشو ووحدات البيع في جدول الخلط المنفصل. التطبيقات نماذج المسابك صناديق القلب السلبيات النماذج الأولية أدوات تشكيل الفراغ نماذج المواجهة مجسات القوالب لتقليم النماذج الأولية الخصائص غير مملوءة مقاومة للصدمات قوة عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة مقاومة جيدة للصدمات قوة عالية	- - -	- - -
الاستخدامات	النماذج الأولية	-	-
المظهر	عاجي	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	70-74	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 900-1100	psi 159541.8 - 130534.2	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 55.0-65.0	psi 9427.47 - 7977.09	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 42.0-52.0	psi 7541.98 - 6091.6	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 24-29	ft·lb/in² 13.8 - 11.42	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 81.0-87.0	F° 188.6 - 177.8	ISO 75-2/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالحجم: 100 نسبة الخلط بالوزن: 100 نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 100	- - -	- - -
الكثافة	g/cm³ 1.08-1.12	-	-
اللزوجة	Pa·s 0.055-0.095	-	-
وقت المعالجة	hr 0.50-1.5	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 2.5-3.5	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.