Ebalta SG 140 / PUR 12

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا نظام بولي يوريثان. يجب تحريك/رج المادة بعناية قبل الاستخدام. يتم تدوين محتوى الحشو ووحدات البيع في جدول الخلط المنفصل. التطبيقات لوحات النماذج نماذج المسابك صناديق القلب قوالب التحكم نماذج المواجهة السلبيات النماذج الأولية مجسات القوالب لتقليم النماذج الأولية الخصائص قوة عالية غير مملوءة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة قوة عالية	- -	- -
الاستخدامات	النماذج الأولية	-	-
المظهر	بيج	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	69-75	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1270-1430 MPa	207404.34 - 184198.26 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	40.0-50.0 MPa	7251.9 - 5801.52 psi	ISO 178
إجهاد الضغط	30.0-40.0 MPa	5801.52 - 4351.14 psi	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	12-18 kJ/m²	8.56 - 5.71 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة مارتنز	43-47 C°	116.6 - 109.4 F°	DIN 53458

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الحجم: 91 نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 100	- - -	- - -
الكثافة	1.03-1.07 g/cm³	-	-
اللزوجة	0.060-0.080 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	0.50-1.0 hr	-	-
	4.0-5.0 min	-	-

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)			

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.