Ebalta SG 2000 / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تتكون مجموعة المنتجات ebalta SG 2000 من راتنجات صب البولي يوريثان ثنائية المكونات عالية الجودة وعديمة الرائحة تقريبًا بدون حشو مختلط. يتم تقليب الحشو عند خلط المكونات. تتوفر مكونات راتنج مختلفة، تتم معالجتها بمصلب واحد. تختلف الأنواع الفردية في عمر الوعاء ووقت المعالجة. يؤدي المعالجة السريعة للمواد إلى وقت فك القوالب قصير. يؤثر عامل الربط الرقيق جدًا على محتوى الحشو العالي. تحدد إضافة مواد مالئة مختلفة الخصائص والقوة. التطبيقات نماذج المسابك صناديق القلب السلبيات قوالب التحكم نماذج المواجهة أدوات تشكيل الفراغ مجسات القوالب لتقليم النماذج الأولية الخصائص غير مملوءة سائل رقيق جدًا محتوى حشو عالي ممكن معالجة جيدة قوة عالية جدًا مقاومة للحرارة جدًا

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة مقاومة عالية للحرارة قوة عالية رائحة منخفضة إلى معدومة	- - - -	- - - -
المظهر	عاجي	-	-
الأشكال	سائل	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	70-74	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1400-1600 MPa	232060.8 - 203053.2 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	52.0-62.0 MPa	8992.36 - 7541.98 psi	ISO 178
إجهاد الضغط	40.0-50.0 MPa	7251.9 - 5801.52 psi	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	20-28 kJ/m²	13.32 - 9.52 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	83.0-89.0 C°	192.2 - 181.4 F°	ISO 75-2/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الحجم: 89 نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 100	- - -	- - -
الكثافة	1.08-1.12 g/cm³	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللزوجة	Pa·s 0.045-0.055	-	-
وقت المعالجة	hr 0.50-1.0	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 2.5-3.5	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.