Ebalta SG 241 / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا نظام بولي يوريثان. يجب تحريك/رج المادة بعناية قبل الاستخدام. يتم تدوين محتوى الحشو ووحدات البيع في جدول الخلط المنفصل. التطبيقات أدوات تشكيل الفراغ النماذج الأولية تركيبات السلبيات نماذج المسابك صناديق القلب الخصائص مقاومة عالية للحرارة وقت معالجة طويل لزوجة منخفضة غير مملوءة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة مقاومة عالية للحرارة لزوجة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	النماذج الأولية	-	-
المظهر	أزرق	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	71-75	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1350-1650 MPa	239312.7 - 195801.3 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	55.0-65.0 MPa	9427.47 - 7977.09 psi	ISO 178
إجهاد الضغط	42.0-52.0 MPa	7541.98 - 6091.6 psi	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	14-20 kJ/m²	9.52 - 6.66 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	99.0-105 C°	221.0 - 210.2 F°	ISO 75-2/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الحجم: 89 نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 100	- - -	- - -
الكثافة	1.06-1.10 g/cm³	-	-
اللزوجة	0.10-0.14 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	1.5-2.0 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	7.0-13 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.