Ebalta SG 700 / PUR 5

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ebalta SG 700 هو راتنج صب بولي يوريثان ثنائي المكونات، والذي يتصلب بسرعة كبيرة في درجة حرارة الغرفة. إن قابلية التشغيل الجيدة جدًا والخصائص الميكانيكية الممتازة تجعل SG 700 مادة ذات إمكانيات تطبيق متعددة الاستخدامات. ebalta SG 700 A أكثر مقاومة للتآكل، ولكنه ليس جيدًا جدًا للتشغيل بواسطة الآلة. يمكن ملء الإزاحات، حتى المصنوعة من الخشب. يجب تحريك/رج المادة بعناية قبل الاستخدام. التطبيقات نماذج المسابك صناديق القلب تركيبات السلبيات قوالب التحكم النماذج الأولية الخصائص قابلة للصب بشكل جيد هيكل دقيق دقة الأبعاد معالجة سريعة متعددة الاستخدامات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة	-	-
الاستخدامات	النماذج الأولية	-	-
المظهر	أزرق	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 0.15	-	Internal Method
صلابة شور	80-86	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 4100-4900	psi 710686.2 - 594655.8	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 36.0-44.0	psi 6381.67 - 5221.37	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 55.0-65.0	psi 9427.47 - 7977.09	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 3.5-4.5	ft·lb/in² 2.14 - 1.67	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 75.0-81.0	F° 177.8 - 167.0	ISO 75-2/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 15 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
الكثافة	g/cm³ 1.65-1.75	-	-
اللزوجة	Pa·s 0.80-1.0	-	-
وقت المعالجة	hr 1.0-2.0	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 5.0-6.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.