Ecomass® 705ZD70

المصنع	Ecomass Technologies	**الفئة**	ABS
المادة المالئة	تنجستن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ecomass® 705ZD70 هي مادة أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS) مملوءة بالتنجستن. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للبثق. السمات الهامة لـ Ecomass® 705ZD70 هي: صلابة جيدة غير سامة صلبة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تنجستن	-	-
الميزات	ثقل نوعي عالي صلابة متوسطة غير سامة متانة فائقة الارتفاع	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تدريع الإشعاع	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	3.00 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب	0.40-0.60 %	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	30.0 MPa	4351.14 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	2900 MPa	420610.2 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ISO 180/A

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	71.1-82.2 C° 71.1-82.2 C°	159.98 - 179.96 F° 159.98 - 179.96 F°	- -
وقت التجفيف	2.0-4.0 hr 2.0-4.0 hr	- -	- -
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	249-288 C°	480.2 - 550.4 F°	-
درجة حرارة القالب	37.8-65.6 C°	100.04 - 150.08 F°	-
درجة حرارة المصهور	249-288 C°	480.2 - 550.4 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.