Ecomass® 1950ZC84

المصنع	Ecomass Technologies	**الفئة**	Nylon 610
المادة المالئة	تنجستن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ecomass®1950ZC84 عبارة عن مادة من مادة البولي أميد 610 (نايلون 6/10) تحتوي على حشو من التنجستن. هذا المنتج متاح في أمريكا الشمالية ويتم معالجته عن طريق القولبة بالحقن.
الخصائص الرئيسية لـ Ecomass®1950ZC84 هي: صلابة جيدة، متانة، غير سامة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تعبئة التنجستن	-	-
الميزات	متانة جيدة غير سامة صلابة متوسطة	- - -	- - -
الاستخدامات	تدريع الإشعاع	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	3.80 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب	%	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	7580 MPa	1099388.04 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	27.0 MPa	3916.03 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	0.50 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	6250 MPa	906487.5 psi	ISO 178

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	80.0 C°	176.0 F°	-
وقت التجفيف	hr	-	-
الحد الأقصى المقترح للرطوبة	0.20 %	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.