Egyeuroptene LDPE 2020

المصنع	Egyptian European Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز راتنج Egyeuroptene LDPE 2020 بصلابة عالية ومتانة جيدة ولمعان ممتاز. التطبيقات: قولبة متوسطة الحجم، حاويات مستحضرات التجميل، أغطية الزجاجات، حاويات الطعام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متانة جيدة لمعان عالي صلابة عالية كثافة منخفضة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	إغلاقات حاويات مستحضرات التجميل حاويات الطعام	- - - -	- - - -
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	186 MPa	26977.07 psi	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	11.8 MPa	1711.45 psi	-
	9.81 MPa	1422.82 psi	-
استطالة الشد	120 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-35.0 C°	-31.0 F°	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	87.0 C°	188.6 F°	ASTM D1525

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	160-240 C°	320.0 - 464.0 F°	-
درجة حرارة القالب	15.0-50.0 C°	59.0 - 122.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.