Egyeuroptene LLDPE 2650

المصنع	Egyptian European Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مصمم للتركيب والمواد المضافة الرئيسية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	كثافة منخفضة	-	-
الاستخدامات	الخلط مادة مركزة	- -	- -
طريقة المعالجة	الخلط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.926 g/cm³	-	ISO 1872-1
الكثافة الظاهرية		-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	0.42-0.50 g/cm³		ASTM D1895
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	50 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	16.0 MPa	2320.61 psi	ISO 527-2/1
انفعال الشد	100 %	-	ISO 527-2/1
معامل الانحناء	280 MPa	40610.64 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	43 kJ/m²	20.46 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	7.0E+15 ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	60 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت العزل الكهربائي	2.15	-	ASTM D150
عامل التبديد	1.0E-3	-	ASTM D150

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.