Dryflex® 51309

المصنع	ELASTO	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dryflex 51309: مادة أساسية من اللدائن الحرارية: TPS-SEBS الصلابة: 70 شور A نطاق درجة حرارة الخدمة: -50 إلى +120 درجة مئوية (مادة غير مجهدة). اللون: طبيعي، ولكن يمكن تلوينه بسهولة بأي درجة لون العرض: حبيبات حرة التدفق يمكن معالجتها دون تجفيف مسبق عند تخزينها في ظل الظروف العادية مقاومة الطقس: ممتاز مقاومة الأوزون / الأشعة فوق البنفسجية: ممتاز المقاومة الكيميائية: جيد (باستثناء المذيبات العضوية والزيوت العطرية والنباتية) إعادة التدوير: قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪ انكماش القالب (خطي): تقريبا. 0.75 - 2٪ اعتمادًا على سبيل المثال شكل التفاصيل وموضع البوابة روابط لـ: PP، PE

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاوم للأوزون مادة قابلة لإعادة التدوير	- - - - -	- - - - -
المظهر	الألوان المتوفرة لون طبيعي	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.12 g/cm³	-	ISO 2781
انكماش القالب	0.75-2.0 %	-	Internal Method
صلابة شور	70	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	10.0 MPa	1450.38 psi	ISO 37
استطالة الشد	640 %	-	ISO 37
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	20 %	-	-
	41 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	170-220 C°	338.0 - 428.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	170-220 C°	338.0 - 428.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	170-220 C°	338.0 - 428.0 F°	-
درجة حرارة القالب	30.0-60.0 C°	86.0 - 140.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	150-210 C°	302.0 - 410.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	150-210 C°	302.0 - 410.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	150-210 °C	302.0 - 410.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	150-210 °C	302.0 - 410.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	150-210 °C	302.0 - 410.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.