Dryflex® 602400S

المصنع	ELASTO	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

أهم ميزات سلسلة 600S هي الثبات الحراري المحسن وأن المادة تتيح تلوينًا سهلاً وآمنًا للعميل. تقلل المادة المملوءة من الالتصاق وعلامات الانكماش على التفاصيل السميكة ولكن لديها مقاومة محدودة للخدش. تتوفر المركبات في سلسلة 600S بصلابة من 25 شور أ إلى 90 شور أ بألوان طبيعية وسوداء ولكن يمكن تلوينها بسهولة بأي ظل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط مقبول لملامسة الأغذية مقاومة كيميائية جيدة مقاومة جيدة للعوامل الجوية	- - - -	- - - -
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.17 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 0.80-2.0	-	-
صلابة الديورومتر	40	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 5.00	psi 725.19	-
	MPa 1.00	psi 145.04	-
	MPa 2.00	psi 290.08	-
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
قوة التمزق	kN/m 18.0	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	% 11	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-50 to 125 °C	-58.0 - 257.0 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ترابط القولبة الفوقية (Overmold Bonding)	ممتاز	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	180-210 C°	356.0 - 410.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.