Dryflex® 662700S

المصنع	ELASTO	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يوصى باستخدام سلسلة 660S عندما تتطلب خصائص التفاصيل المنتجة مزايا سلسلة 500S جنبًا إلى جنب مع سلسلة 600S. لذلك يمكن للمادة شبه المملوءة أن تجمع بين مزايا السلسلتين الأخريين.
تتميز المادة بتدفق جيد وخصائص ميكانيكية بالإضافة إلى مقاومة معقولة للخدش. تتوفر المركبات في سلسلة 600S بصلابة من شور أ إلى 90 شور أ بألوان طبيعية وسوداء ولكن يمكن تلوينها بسهولة بأي لون.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	قابلية تلوين جيدة	-	-
	تدفق جيد	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاوم للخدش	-	-
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.80-2.0 %	-	-
صلابة الديورومتر	70	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	8.00 MPa	1160.3 psi	-
	3.00 MPa	435.11 psi	-
	4.00 MPa	580.15 psi	-
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
قوة التمزق	32.0 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	25 %	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-50 to 125 °C	-58.0 - 257.0 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ترابط القولبة الفوقية (Overmold Bonding)	ممتاز	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	180-210 °C	356.0 - 410.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.