Dryflex® 662750S

المصنع	ELASTO	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dryflex 662750S: مادة أساسية من اللدائن المطاطية الحرارية: TPS-SEBS الصلابة: 75 شور أ نطاق درجة حرارة الخدمة: -50 إلى +125 درجة مئوية (مادة غير مجهدة). اللون: أسود العرض: حبيبات حرة التدفق يمكن معالجتها دون تجفيف مسبق عند تخزينها في ظل الظروف العادية مقاومة الطقس: ممتاز مقاومة الأوزون / الأشعة فوق البنفسجية: ممتاز المقاومة الكيميائية: جيد (باستثناء المذيبات العضوية والزيوت العطرية والنباتية) إعادة التدوير: قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪ انكماش القالب (خطي): تقريبا. 0.75 - 2٪ حسب شكل التفاصيل وموضع البوابة على سبيل المثال. روابط لـ: PP, PE

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاوم للأوزون	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.05 g/cm³	-	ISO 2781
انكماش القالب	0.75-2.0 %	-	Internal Method
صلابة شور	75	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 37
	3.00 MPa	435.11 psi	-
	5.00 MPa	725.19 psi	-
	9.00 MPa	1305.34 psi	ISO 37
استطالة الشد	%	-	ISO 37
قوة التمزق	33 kN/m	-	ISO 34-1

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	180-210 C°	356.0 - 410.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	180-210 C°	356.0 - 410.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	180-210 C°	356.0 - 410.0 F°	-
درجة حرارة القالب	30.0-60.0 C°	86.0 - 140.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	150-210 C°	302.0 - 410.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	150-210 C°	302.0 - 410.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	150-210 C°	302.0 - 410.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	150-210 C°	302.0 - 410.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	150-210 C°	302.0 - 410.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.