Dryflex® CS 60A001N

المصنع	ELASTO	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dryflex CS هي مجموعة من مركبات اللدائن المطاطية الحرارية (TPE)، تعتمد على SEBS. تم تصميم المجموعة لتقديم أداء مُحسَّن لمجموعة الضغط. المواد الخام المستخدمة في تصنيع مركبات Dryflex CS متوافقة مع لوائح ملامسة الأغذية. توفر المركبات أيضًا أداءً حسيًا ممتازًا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	التصاق جيد	-	-
	قابلية تلوين جيدة	-	-
	خصائص حسية جيدة	-	-
	تشوه دائم بالضغط منخفض	-	-
	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
الاستخدامات	موصلات	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	حشيات	-	-
	أختام	-	-
	صمامات/أجزاء الصمام	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.890 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	60	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	8.20 MPa	1189.31 psi	ISO 37
استطالة الشد	860 %	-	ISO 37
قوة التمزق	20 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	24 %	-	-
	35 %	-	-
	41 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	190-200 C°	374.0 - 392.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	200-210 C°	392.0 - 410.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	210-220 C°	410.0 - 428.0 F°	-
درجة حرارة الفوهة	220-230 C°	428.0 - 446.0 F°	-
درجة حرارة القالب	15.0-50.0 C°	59.0 - 122.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	150-160 C°	302.0 - 320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	160-170 C°	320.0 - 338.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	170-180 C°	338.0 - 356.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	180-190 C°	356.0 - 374.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	180-200 °C	356.0 - 392.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.