Dryflex® T709

المصنع	ELASTO	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dryflex T709: لدن بالحرارة نوع المادة: TPS-SEBS الصلادة 70 شور أ (4 مم) نطاق درجة حرارة التشغيل: -50 -- +100 درجة مئوية (مادة غير مجهدة) اللون: شفاف، ولكن يمكن أن يكون متاحًا بأي لون. العرض: حبيبات حرة التدفق يمكن معالجتها دون تجفيف مسبق، عند تخزينها في ظل الظروف العادية. مقاومة الطقس: ممتاز المقاومة الكيميائية: جيد (باستثناء المذيبات العضوية والزيوت العطرية والنباتية) إمكانية إعادة التدوير: قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	قابلية تلوين جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.890 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	70	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد		-	ASTM D638
	3.00 MPa	435.11 psi	-
	4.80 MPa	696.18 psi	-
قوة الشد	8.00 MPa	1160.3 psi	ASTM D638
استطالة الشد	600 %	-	ASTM D638
قوة التمزق	42.0 kN/m	-	ASTM D624

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-50 to 100 °C	-58.0 - 212.0 °F	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	140-200 °C	284.0 - 392.0 °F	-
درجة الحرارة الوسطى	140-200 °C	284.0 - 392.0 °F	-
درجة الحرارة الأمامية	140-200 °C	284.0 - 392.0 °F	-
درجة حرارة القالب	20.0-50.0 °C	68.0 - 122.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	110-170 °C	230.0 - 338.0 °F	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	110-170 C°	230.0 - 338.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	110-170 C°	230.0 - 338.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	110-170 C°	230.0 - 338.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	110-170 C°	230.0 - 338.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.