Dryflex® AM 75A202B

المصنع	ELASTO	**الفئة**	SEBS+SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

لقد قمنا بتصميم مجموعة من المواد المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات سجاد السيارات - مجموعة Dryflex AM. تجمع هذه المواد بين أداء المطاط المتصلد بالحرارة وقابلية معالجة المواد البلاستيكية. تشمل تطبيقات مواد Dryflex AM سجاد الأرضية، وبطانات صندوق السيارة، وسجاد العملات المعدنية، وسجاد الواجهة وألواح الزينة. بالنسبة لسجاد أرضية السيارات، يجب أن تتمتع المادة بمقاومة عالية للخدش والتآكل. من الأهمية بمكان أيضًا أن تكون المادة غير قابلة للانزلاق، حتى عندما تكون مبللة. ينتج الهيكل المادي لمركبات Dryflex AM تشطيب السطح والاحتكاك العالي المطلوبين. تشتمل المجموعة على درجات عالية التدفق مصممة للقوالب المعقدة ذات المساحة السطحية الكبيرة مثل بطانات صندوق السيارة. مواد Dryflex AM منخفضة الرائحة والضباب. لا تتطلب أي عملية فلكنة وهي قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪ أثناء الإنتاج. هذا يعني استخدام طاقة أقل والإنتاج أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	قابلية تلوين جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	تغبيش منخفض إلى معدوم	-	-
	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مادة قابلة لإعادة التدوير مقاوم للخدش	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.10 g/cm³	-	ISO 2781
صلابة شور	75	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التآكل	400 mm³	-	DIN 53516
إجهاد الشد	5.00 MPa	725.19 psi	ISO 37
قوة التمزق	25 kN/m	-	ISO 34-1

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-50 to 75 °C	-58.0 - 167.0 F°	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
القابلية للاشتعال	2.50 cm	-	FMVSS 302
الضباب (Fogging)			ISO 6452 - -

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	
	g	-	
	g	-	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.