# Dryflex® 4092

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | ELASTO | **الفئة** | TPE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

نظرًا لمعالجتها الفعالة وأدائها العالي وقابليتها لإعادة التدوير، فقد حققت مواد Dryflex Thermoplastic Elastomers (TPEs) تقدمًا كبيرًا في إثبات نفسها كبديل عالي الجودة للمطاط المفلكن في تطبيقات إحكام النوافذ والأبواب. كما عززت إمكانيات الألوان والبثق المشترك إمكانيات التصميم للحشيات والأختام المصنوعة من TPE. توفر التقنيات الجديدة مثل Dryflex XP TPEs القابلة للرغوة والدرجات المقاومة لدرجات الحرارة العالية مواد تتعامل مع تصميم وأداء والاحتياجات البيئية للمستقبل. لقد قمنا بتوريد مركبات لحشيات وبثق الأشرطة المطاطية لسنوات عديدة ونحن شريك موثوق به في صناعة البناء والتشييد. اليوم، نواصل تطوير حلول المواد التقنية لتلبية كل حاجة من احتياجات التطبيق. يتم عرض بعض من طيف الخصائص والإمكانيات المحتملة أدناه.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مادة قابلة لإعادة التدوير | - | - |
| **الاستخدامات** | حشيات | - | - |
| | تزجيج | - | - |
| | أختام | - | - |
| | مانع تسرب العوامل الجوية | - | - |
| **تصنيفات الوكالة** | RAL GZ 716/1، الفئة الرابعة | - | - |
| | RAL GZ 716/1، الفئة الخامسة | - | - |

**المظهر**

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | أسود | - | - |
| | الألوان المتوفرة | - | - |
| | لون طبيعي | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.10 g/cm³ | - | ISO 2781 |
| **صلابة شور** | 65 | - | ISO 868 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | | - | ISO 37 |
| | 1.90 MPa | 275.57 psi | - |
| | 3.20 MPa | 464.12 psi | - |
| | 7.50 MPa | 1087.79 psi | ISO 37 |
| **استطالة الشد** | 620 % | - | ISO 37 |
| **قوة التمزق** | 27 kN/m | - | ISO 34-1 |
| **مجموعة الضغط** | 22 % | - | ISO 815 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.