Dryflex® 4093

المصنع	ELASTO	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نظرًا لمعالجتها الفعالة وأدائها العالي وقابليتها لإعادة التدوير، فقد حققت مواد Dryflex Thermoplastic Elastomers (TPEs) تقدمًا كبيرًا في إثبات نفسها كبديل عالي الجودة للمطاط المفلكن في تطبيقات إحكام النوافذ والأبواب. كما عززت إمكانيات الألوان والبثق المشترك إمكانيات التصميم للحشيات والأختام المصنوعة من TPE. توفر التقنيات الجديدة مثل Dryflex XP TPEs القابلة للرغوة والدرجات المقاومة لدرجات الحرارة العالية مواد تتعامل مع تصميم وأداء والاحتياجات البيئية للمستقبل. لقد قمنا بتوريد مركبات لحشيات وبثق الأشرطة المطاطية لسنوات عديدة ونحن شريك موثوق به في صناعة البناء والتشييد. اليوم، نواصل تطوير حلول المواد التقنية لتلبية كل حاجة من احتياجات التطبيق. يتم عرض بعض من طيف الخصائص والإمكانيات المحتملة أدناه.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
	شبه صلب	-	-
الاستخدامات	حشيات	-	-
	تزجيج	-	-
	أختام	-	-
	مانع تسرب العوامل الجوية	-	-
تصنيفات الوكالة	RAL GZ 716/1، الفئة الرابعة	-	-
	RAL GZ 716/1، الفئة الخامسة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود الألوان المتوفرة لون طبيعي	- - -	- - -
طريقة المعالجة	البثق المشترك	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.11 g/cm³	-	ISO 2781
صلابة شور	80	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	3.10 MPa 4.50 MPa 8.50 MPa	- 449.62 psi 652.67 psi 1232.82 psi	ISO 37 - - ISO 37
استطالة الشد	620 %	-	ISO 37
قوة التمزق	37 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط	28 %	-	ISO 815

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الأوزون	لا يوجد تكسر	-	ISO 1431-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.