Dryflex® 47722

المصنع	ELASTO	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dryflex 47722: نوع مادة اللدائن المطاطية الحرارية: TPS-SEBS الصلابة: Shore A 61 نطاق درجة حرارة التشغيل: -50 إلى +120 درجة مئوية (مادة غير مجهدة) اللون: شفاف، ولكن يمكن تلوينه بسهولة بأي درجة لون العرض: حبيبات حرة التدفق يمكن معالجتها بدون تجفيف مسبق عند تخزينها في ظل الظروف العادية مقاومة الطقس: ممتاز مقاومة الأوزون / الأشعة فوق البنفسجية: ممتاز المقاومة الكيميائية: جيد (باستثناء المذيبات العضوية والزيوت العطرية والنباتية) إعادة التدوير: قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪ انكماش القالب (خطي): حوالي 0.75 - 2٪ اعتمادًا على سبيل المثال شكل التفاصيل وموضع البوابة روابط لـ: PP, PE

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	قابلية تلوين جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاوم للأوزون	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
المظهر	الألوان المتوفرة	-	-
	شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.880 g/cm³	-	ISO 2781
انكماش القالب	0.75-2.0 %	-	-
صلابة شور	61	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.40 MPa 4.80 MPa	348.09 psi 696.18 psi	ISO 37 ISO 37
استطالة الشد	480 %	-	ISO 37
قوة التمزق	20 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط	26 %	-	ISO 815

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-50 to 120 °C	-58.0 - 248.0 F°	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	180-210 C°	356.0 - 410.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	180-210 C°	356.0 - 410.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة الحرارة الأمامية	180-210 C°	356.0 - 410.0 F°	-
درجة حرارة القالب	20.0-60.0 C°	68.0 - 140.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	150-210 C°	302.0 - 410.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	150-210 C°	302.0 - 410.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	150-210 C°	302.0 - 410.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.