Dryflex® 50670

المصنع	ELASTO	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نظرًا لمعالجتها الفعالة وأدائها العالي وقابليتها لإعادة التدوير، فقد حققت مواد Dryflex Thermoplastic Elastomers (TPEs) تقدمًا كبيرًا في إثبات نفسها كبديل عالي الجودة للمطاط المفلكن في تطبيقات إحكام النوافذ والأبواب. كما عززت إمكانيات الألوان والبثق المشترك من إمكانيات التصميم للحشيات والأختام المصنوعة من TPE. توفر التقنيات الجديدة مثل Dryflex XP TPEs القابلة للرغوة والدرجات المقاومة لدرجات الحرارة العالية مواد تتعامل مع تصميم وأداء والاحتياجات البيئية للمستقبل. لقد قمنا بتوريد مركبات لبثق الحشيات والأشرطة المقاومة للعوامل الجوية لسنوات عديدة ونحن شريك موثوق به في صناعة البناء والتشييد. اليوم، نواصل تطوير حلول المواد التقنية لتلبية كل حاجة من احتياجات التطبيقات. يتم عرض بعض من نطاق الخصائص والإمكانيات المحتملة أدناه.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للأوزون	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
الاستخدامات	حشيات	-	-
	تزجيج	-	-
	أختام	-	-
	مانع تسرب العوامل الجوية	-	-

المظهر

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	الألوان المتوفرة	-	-
	لون طبيعي	-	-
	أبيض	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.11 g/cm³	-	ISO 2781
صلابة شور	60	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 37
	1.60 MPa	232.06 psi	-
	2.20 MPa	319.08 psi	-
	3.00 MPa	435.11 psi	ISO 37
استطالة الشد	340 %	-	ISO 37
قوة التمزق	23 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط	26 %	-	ISO 815

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.