Dryflex® 600581

المصنع	ELASTO	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نظرًا لمعالجتها الفعالة وأدائها العالي وقابليتها لإعادة التدوير، فقد حققت مواد Dryflex Thermoplastic Elastomers (TPEs) تقدمًا كبيرًا في إثبات نفسها كبديل عالي الجودة للمطاط المفلكن في تطبيقات إحكام النوافذ والأبواب. كما عززت إمكانيات الألوان والبثق المشترك إمكانيات التصميم للحشيات والأختام المصنوعة من TPE. توفر التقنيات الجديدة مثل Dryflex XP TPEs القابلة للرغوة والدرجات المقاومة لدرجات الحرارة العالية مواد تتعامل مع تصميم وأداء والاحتياجات البيئية للمستقبل. لقد قمنا بتوريد مركبات لحشيات وبثق الأشرطة المطاطية لسنوات عديدة ونحن شريك موثوق به في صناعة البناء والتشييد. اليوم، نواصل تطوير حلول المواد التقنية لتلبية كل حاجة من احتياجات التطبيق. يتم عرض بعض من طيف الخصائص والإمكانيات المحتملة أدناه.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للأوزون	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
الاستخدامات	حشيات	-	-
	تزجيج	-	-
	أختام	-	-
	مانع تسرب العوامل الجوية	-	-
المظهر	الألوان المتوفرة	-	-
	لون طبيعي	-	-
	أبيض	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.18 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	58	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	6.00 MPa	870.23 psi	-
	2.00 MPa	290.08 psi	-
	2.00 MPa	290.08 psi	-
استطالة الشد	500 %	-	ASTM D638
قوة التمزق	30.0 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	15 %	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.