Dryflex® 966042

المصنع	ELASTO	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نظرًا لمعالجتها الفعالة وأدائها العالي وقابليتها لإعادة التدوير، فقد حققت مطاطات Dryflex اللدائن الحرارية (TPEs) تقدمًا كبيرًا في إثبات نفسها كبديل عالي الجودة للمطاط المبركن في تطبيقات إحكام النوافذ والأبواب. كما عززت إمكانيات الألوان والبثق المشترك إمكانيات التصميم للحشيات والأختام المصنوعة من TPE. توفر التقنيات الجديدة مثل Dryflex XP TPEs القابلة للرغوة والدرجات المقاومة لدرجات الحرارة العالية مواد تتعامل مع التصميم والأداء والاحتياجات البيئية للمستقبل. لقد قمنا بتوريد مركبات لحشيات وبثق الأشرطة المقاومة للعوامل الجوية لسنوات عديدة ونحن شريك موثوق به في صناعة البناء والتشييد. اليوم، نواصل تطوير حلول المواد التقنية لتلبية كل حاجة من احتياجات التطبيقات. يتم عرض بعض من نطاق الخصائص والإمكانيات المحتملة أدناه.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للأوزون	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
الاستخدامات	حشيات	-	-
	تزجيج	-	-
	أختام	-	-
	مانع تسرب العوامل الجوية	-	-
المظهر	أسود	-	-
	الألوان المتوفرة	-	-
	لون طبيعي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.960 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	39	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	18.0 MPa	2610.68 psi	-
	8.00 MPa	1160.3 psi	-
	9.00 MPa	1305.34 psi	-
استطالة الشد	600 %	-	ASTM D638
قوة التمزق	65.0 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.