Dryflex® PCW 92A331B

المصنع	ELASTO	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dryflex PCW 92A331B: مادة أساسية من اللدائن المطاطية بالحرارة: TPO الصلابة: 92 شور أ نطاق درجة حرارة الخدمة: -50 إلى +75 درجة مئوية (مادة غير مجهدة). اللون: أسود العرض: حبيبات حرة التدفق يمكن معالجتها دون تجفيف مسبق عند تخزينها في ظل الظروف العادية مقاومة الطقس: ممتاز مقاومة الأوزون / الأشعة فوق البنفسجية: ممتاز المقاومة الكيميائية: جيد (باستثناء المذيبات العضوية والزيوت العطرية والنباتية) إعادة التدوير: قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪ انكماش القالب (خطي): حوالي 0.75 - 2٪ حسب على سبيل المثال شكل التفاصيل وموضع البوابة روابط لـ: PE ، PP الميزات الخاصة: تحتوي هذه الدرجة على ما يقرب من 33٪ بالوزن من نفايات ما بعد الاستهلاك

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى المعاد تدويره	نعم، 33%	-	-
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاوم للأوزون مادة قابلة لإعادة التدوير	- - - - -	- - - - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.11 g/cm³	-	ISO 2781
انكماش القالب	0.75-2.0 %	-	ISO 294-4
صلابة شور	92	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	6.20 MPa 7.50 MPa	899.24 psi 1087.79 psi	ISO 37 ISO 37
استطالة الشد	470 %	-	ISO 37
قوة التمزق	58 kN/m	-	ISO 34-1

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	170-200 C°	338.0 - 392.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	170-200 C°	338.0 - 392.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	170-200 C°	338.0 - 392.0 F°	-
درجة حرارة القالب	30.0-50.0 C°	86.0 - 122.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.