Elastocon® STK70

المصنع	Elastocon TPE Technologies	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تطوير مطاط Elastocon® STK70 اللدن بالحرارة للتطبيقات التي تتطلب خصائص ناعمة جدًا تشبه المطاط وتشطيبًا جيدًا للسطح. Elastocon® STK70 مناسب تمامًا للسلع الاستهلاكية والتطبيقات الصناعية التي تتطلب بيئة عمل غير قابلة للانزلاق / لمسة ناعمة، وتخميد الصوت والاهتزاز، وتحسين مقاومة الصدمات، وثبات الأشعة فوق البنفسجية. يمكن صب Elastocon® STK70 فوق البولي كربونات، و ABS، و PC/ABS، والأكريليك، و HIPS، ودرجات مختلفة من النايلون 6 و 6/6.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	امتصاص الصدمات	-	-
	تقليل الضوضاء	-	-
	مقاومة الصدمات، جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	ناعم	-	-
	مظهر ممتاز	-	
الاستخدامات	تشكيل فوقي	-	-
	تطبيق صناعي	-	-
	مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	67	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	1.80 MPa	261.07 psi	ASTM D412
قوة الشد	8.30 MPa	1203.82 psi	ASTM D412
استطالة الشد	540 %	-	ASTM D412

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.