# Elastron® D D400.A50.B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Elastron USA, Inc. | **الفئة** | SBS |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

مركب لدائن حرارية مرنة (TPE) ناعم وغير مملوء وأسود اللون يعتمد على SBS ومصمم لتطبيقات القولبة بالحقن. قابل للربط بـ: PP، EVA، PE

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | بوليمر مشترك متشابك<br>قابلية الربط<br>ناعم | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الامتثال لـ RoHS** | متوافق مع RoHS | - | - |
| **المظهر** | أسود | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.930 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **انكماش القالب** | | - | ASTM D955 |
| | % 2.1 | - | - |
| | % 1.8 | - | - |
| **صلابة الديورومتر** | 50 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | | - | ASTM D412 |
| | 0.900 MPa | 130.53 psi | - |
| | 1.80 MPa | 261.07 psi | - |
| **قوة الشد** | 4.50 MPa | 652.67 psi | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | 1000 % | - | ASTM D412 |
| **قوة التمزق** | 33.0 kN/m | - | ASTM D624 |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن** | 20 % | - | - |
| **درجة الحرارة الخلفية** | 140-150 C° | 284.0 - 302.0 F° | - |
| **درجة الحرارة الوسطى** | 145-160 C° | 293.0 - 320.0 F° | - |
| **درجة الحرارة الأمامية** | 150-165 C° | 302.0 - 329.0 F° | - |
| **درجة حرارة الفوهة** | 165-185 C° | 329.0 - 365.0 F° | - |
| **درجة حرارة القالب** | 25.0-50.0 C° | 77.0 - 122.0 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.